

HELIOS SISTEMI I PROIZVODI ZA KOMERCIJALNA TERETNA VOZILA

	VEZIVO	SUHA TVAR	HOS (g/L)	DEBLJINA SUHOG FILMA	TEORETSKA POTROŠNJA (m ² /L)
Helios 2K predlak PE	Poliuretan	53% v/v, 73% w/w	420	60 – 80	12.2 – 9.1
Helios Base	Sintetička veziva	Zavisi od nijanse boje	Zavisi od nijanse boje	Zavisi od nijanse boje	Zavisi od nijanse boje
HELIOPOX AQ 10-10	Epoksi poliamidoamin adukt	45% v/v, 63% w/w	68	35 – 80	12.9 – 5.6
REM PUR 310	Poliuretan	51% v/v, 59% w/w	180 – 200	50	10.2
HELIOPUR 41 – 02	Poliuretan	60% v/v, 73% w/w	340	70 – 120	8.6 – 5.0
Helios 2K PUR Clear Lak 2:1	Poliuretan	50% v/v, 50% w/w	500	40 – 50	12.5 – 10.0
Helios 2K One Coat E dbs	Epoksi poliamidoamin	56% v/v, 70% w/w	375	80 – 120	7.0 – 4.7
Helios 2K Temelj E Zp	Epoksi poliamidoamin	50% v/v, 70% w/w	450	60 – 80	8.3 – 6.3
Helios 2K PUR Emajl :1	Poliuretan	43% v/v, 57% w/w	520	40 – 50	10.8 – 8.6
Helios 2K PUR Emajl 2:1	Poliuretan	45% v/v, 55% w/w	530	40 – 50	11.3 – 9.0
Helios 2K Temelj E Zp HB	Epoksi poliamin	74% v/v, 84% w/w	220	70 – 150	10.4 – 4.9
HelioCoat EC 1100	Epoksi KTL	15% v/v, 15% w/w	< 50	15 – 40	20.0 – 8.3
Helios 2K PUR HS emajl	Poliuretan	60% v/v, 69% w/w	400	40 – 70	10.5 – 7.9
CPC 24 - 1	Poliester - primid	99.6%	~ 0	70	8.9

SISTEM	PREDNOSTI
Sistem 1 Helios 2K predlak PE Helios 2K PUR Emajl 2:1	• Odgovarajući za površine od čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija, akrila, pocinkanih površina, i nezasićene poliesterske laminatne površine • Odlične i trajne dekorativne osobine • Optimalan za prekrivanje metalnih i plastičnih površina
Sistem 2 Helios 2K One Coat E dbs	• Finansijski i vremenski efikasna aplikacija • Odlična mehanička otpornost • Visoka antikoroziivna zaštita • Zagarantovana trajna zaštita vozila • Odlična opcija premaza za teška teretna vozila
Sistem 3 Helios 2K Temelj E Zp HB Helios 2K PUR HS emajl	• Naš najprodavaniji, veoma trajan sistem • Optimalan za zahtjevnija rješenja premaza • Jednostavan za aplikaciju